



KÖSTER SB Hæfteemulsion

Kunststoffdispersion til elastificering af mørtel, puds, svumme og beton.

Egenskaber

Universelt anvendeligt flydende additiv til cementholdig mørtel, puds og svumme. Indeholder hverken opløsningsmidler, blødgørere eller fyldstoffer.

KÖSTER SB Hæfteemulsion øger elasticiteten og fleksibiliteten samt reducerer vandoptagelsen fra mineralske materialer. Endvidere øges cementbaserede materials modstandsdygtighed betydeligt overfor frost, salt og aggressive stoffer. KÖSTER SB Hæfteemulsion er vandfast efter afhærdningen, og kan dermed hverken regne væk eller vaskes af.

Tekniske data

Massefylde	Ca. 1,0 g/cm ³
Viskositet	< 100 mPa·s
Tørstofindhold	Ca. 44 ± 1 %
Forarbejdningstemperatur	+2 °C til + 35 °C
Riveforlængelse	Ca. 700 %
Rivestyrke	Ca. 4 N/mm ²
pH-værdi	10,5 - 11,5

Anvendelse

KÖSTER SB Hæfteemulsion tilsættes blanded vandet som et koncentrat, for at opnå en ekstra god vedhæftning mellem puds, mørtel, svumme og beton til eksisterende mineralske undergrunde. Ved tilsætning til KÖSTER NB Tætningssvumme og andre mineralske produkter opnås en højere fleksibilitet og elasticitet samt mindre vandoptagelse. Derudover forbedrer SB Hæfteemulsion forarbejdigheden af frisk mørtel.

Undergrund

Undergrunden skal være fast, fri for støv og løse dele. Olierede og stærkt forurenede undergrunde afrenses med rensmiddel og spules rene med vand. Om nødvendigt sandblæses eller slyngrenses. Undergrunden forvandes indtil mætning, uden at der dannes pytter.

Forarbejdning

1. Additiv til KÖSTER NB Tætningssvumme, mørtel, puds og beton
Blandevandet tilsættes 10 - 20 % KÖSTER SB Hæfteemulsion.

2. Cementbaseret hæftebro

KÖSTER SB Hæfteemulsion og vand (blandet i forholdet 1:2) røres op med en cement/sand-blanding (1:2) til en svumme, som påføres med børste eller pensel. Puds og mørtellag anbringes vådt-i-vådt. Som hæftebro for tætningsmaterialer er det nødvendigt med en hærdetid på mindst 24 timer.

Forbrug

5 - 30 kg pr. 100 liter blanded vand

Rengøring

Straks efter brug rengøres arbejdsredskaberne med vand.

Emballage

W 710 005	5 kg dunk
W 710 010	10 kg dunk
W 710 030	30 kg dunk

Lagring

Op til 2 år ved kølig, men frostfri opbevaring i ubrudt originalemballage. Ved eventuelt anbrud skal emballagen lukkes omhyggeligt efter brug, og bør omrøres inden næste brug.

Sikkerhed

Undgå kontakt med øjnene (benyt beskyttelsesbriller).

Relaterede produkter

KÖSTER Reparationsmørtel NC	Nr. C 535 025
KÖSTER Hydrosilikatklæber SK	Nr. M 170 020
KÖSTER Saneringspuds 1 grå	Nr. M 661 025
KÖSTER Saneringspuds 2 "hurtig"	Nr. M 663 030
KÖSTER Saneringspuds 2 "let"	Nr. M 664 025
KÖSTER Saneringspuds 2 rapid	Nr. M 665 025
KÖSTER Saneringspuds "E" grå	Nr. M 668
KÖSTER Hydrosilikatplade	Nr. M 670
KÖSTER Kældertæt	Nr. W 219 001
KÖSTER NB Tætningssvumme 1 grå	Nr. W 221 025
KÖSTER NB Tætningssvumme 2 hvid	Nr. W 222 025
KÖSTER NB 1 "hurtig"	Nr. W 223 025
KÖSTER Saneringssvumme	Nr. W 225 025
KÖSTER NB Elastik	Nr. W 233 033
KÖSTER NB Elastik hvid	Nr. W 234 033
KÖSTER Bikuthan 2K	Nr. W 250 028
KÖSTER Spærremørtel	Nr. W 530 025

Brochuren oplysninger, anvendelsestekniske råd og anbefalinger, afgives efter vor bedste viden og svarer til vores seneste oplysninger og erfaringer, men er i betragtning af de mange mulige anvendelsesformer uforbindende for os. Alle tekniske data er gennemsnitsværdier, opnået under definerede betingelser. Køber må selv kontrollere, om produkt og metode er egnet til det konkrete formål, f. eks. ved at udføre prøver. Der kan blive tale om justering af anbefalingerne for anvendelse. Anbefalinger fra vore medarbejdere eller repræsentanter kræver skriftlig bekræftelse, hvis de afviger fra angivelserne i denne brochure. Gældende standarder for prøvning og installation, tekniske retningslinier og godkendte teknologiske regler skal til hver tid overholdes. Garantien gælder således kun for kvaliteten af vore produkter indenfor rammerne af vores vilkår og betingelser, ikke for selve påføringen. Vore almindelige salgsbetingelser er gældende. Denne brochure erstatter alle forudgående.